

JUTATOP® WB 2AP

platnost od 01.01.2013

revize 02.02.2026

VLASTNOSTI	METODA	JEDNOTKY	NOMINÁLNÍ HODNOTA	TOLERANCE	
				MINIMUM	MAXIMUM

Všeobecné charakteristiky:


Délka	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Šířka	EN 1848-2	[m]	dle požadavku	-0,5%	+1,5%
Přímost	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Plošná hmotnost	EN 1849-2	[g/m²]	270	-20	+20
Zjevné vady	EN 1850-2	-	bez zjevných vad		

Technické charakteristiky:

Reakce na oheň	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[třída]	B	-	-
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928	[třída]	W1	-	-
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí *	EN 13859-2 Příloha C	[třída]	W1	-	-
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	EN 12572	[m]	0,02	-0,01	+0,04
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	EN 12311-1 EN 13859-2	[N/50mm]	360 / 240	-60 / -40	+60 / +50
Pevnost v tahu po um. stárnutí * v podélném / příčném směru	EN 13859-2 Příloha C	[N/50mm]	350 / 230	-60 / -40	+60 / +50
Tažnost v podélném / příčném směru	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	25 / 25	-10 / -10	+15 / +15
Tažnost po umělém stárnutí * v podélném / příčném směru	EN 13859-2 Příloha C	[%]	23 / 23	-9 / -9	+15 / +15
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	160 / 190	-40 / -50	+50 / +60
Rozměrová stálost	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Propustnost vzduchu	EN 12114 EN 13859-2	[m³/(m².h.50Pa)]	0	-	-
Teplotní rozsah použití	-	[°C]	-40 / +100	-	-
Vodní sloupec	EN ISO 811	[cm]	>100	-	-
Nebezpečné látky			(DBDPE)**	> 0,1 %	

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven); * - proveden test umělého stárnutí UV 5000 h (standardně je pouze 336 h)
(DBDPE) ** REACH
1907/2006/EC - 1,1'-(ethan-1,2-diyl)bis[pentabromobenzen] (DBDPE) EC No. 284-366-9; CAS No. 84852-53-9. Tato látka je plně vázána ve struktuře výrobku a nemůže se z výrobku za běžných podmínek uvolňovat. Použití uvedených výrobků jako podstřešních membrán je bezpečné a pracovní a aplikační pokyny zůstávají nezměněny. Tyto stavební membrány mohou být běžně používány, jak je obvyklé. Výrobek byl registrován do databáze SCIP.

POUŽITÍ VÝROBKU



EN 13859-1:2010 Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií -Část 1:
EN 13859-2:2010 Pásy a fólie pro skládané střešní krytin. Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny

Doplňující údaje výrobce: Difúzní podstřešní fólie vhodná jako doplňková hydroizolační vrstva pod skládanou krytinou šikmých střeš. Vhodná též jako zábrana proti větru ve vrstvených svislých obvodových stěnách budov.