

Technický list

TL 06.60 DUO FLEX L8600 elastické lepidlo a hydroizolace

Produkt

je jednosložkové vysoko modulové lepidlo na bázi MS polymeru. Ideální pro pokládání nových podlahových prvků na starou dlažbu, umělé mramory, potěry a mazaniny, kov, dřevo a dřevěné hmoty. Díky své viskozitě, lze lepit prvky i svisle, jako např. obklady či jiné dekorativní prvky. Perfektně vyrovná případné drobné nerovnosti. Lze také lepit hydroizolační rošty a PVC fólie s podkladní vrstvou z netkané PES textilie.

Vlastnosti

- Na bázi MS Polymeru
- Na velké formáty
- I na svislé stěny
- Pružné a kritické podklady
- Velmi vysoká pružnost lepidla
- S lepidlem lze provádět i hydroizolační stěrku
- Extrémní přídržnost k podkladu
- Vhodný i na podlahové topení

Balení

- Kbelík 5 kg
- Kbelík 15 kg

Barva

- Béžová

Použití

- Ideální pro lepení na kritické podklady jako jsou kovy, OSB nebo dřevěné podklady. Díky své pružnosti odolá, jak otřesům, tak průhybu.
- Lepení keramických obkladů a dlažby
- PVC, Lino, beton dřevo
- Interiér, Exteriér

Technické vlastnosti			
Základ		Elastické lepidlo	
Konzistence		tixotropní pasta	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	
Aplikační teplota	°C	+10 / +35	
Otevřený čas	min	cca. 30	
Rychlost vytvrzování	mm	2 / 24hod.	(při 23 °C / 50 % rel. vlhkost.)
Přídržnost k podkladu	MPa	>0,5	
Vodotěsnost		Žádný průnik	
Přemostění trhlin	mm	≥ 0,75	
Přídržnost PVC podlah.	MPa	≥ 1,0	
Pevnost ve smyku s PVC podlah.	N/mm^2	≥ 0,3	
Reakce na oheň		F	

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Adresa: 793 91 Úvalno 353, Česká republika
Zákaznické centrum (volejte zdarma): +420 800 888 546
technik@denbraven.cz
www.debbex.cz

Spotřeba	Kg/m²/1mm	Hydroizolace cca. 1 kg
	Kg/m²/	Zubová stěrka 4x4 – 1,8kg
	Kg/m²/	Zubová stěrka 6x6 – 2,2kg
	Kg/m²/	Zubová stěrka 8x8 – 2,6kg
Nanášení		Stěrka nebo hladítko, dlažba
Skladovatelnost		Datum spotřeby uveden na obale

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon. Neaplikovat za vyšších koncentrací chlóru v ovzduší a zvýšené vzdušné vlhkosti, může dojít k tvorbě bublin v lepidle. Vyvarujte se v průběhu vytvrzování kontaktu s rozpouštědly na bázi alkoholu a silikonových vulkanizujících přípravků.

Při aplikaci v interiéru pro lepení dekorativních desek z prodyšnho materálu typu geotextilie, filc, atd. se může delší dobu vyskytovat typický odér lepidla.

Podklad

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Při takovémto stavu podkladu není třeba penetrace. Pokud je podklad extrémně savý, lze použít Hloubkovou penetraci či Primer Alfa, která musí řádně zaschnout. Doporučené stáří cementových podkladů je 28 dní.

Pokyny

Vlhkost lepeného dřeva by měla být cca 11% (max. 15%). Pro hydroizolační vrstvy je třeba hladítkem nanést vrstvu max. 2 mm. Tato vrstva musí být nanesena bez defektů a stejnoměrně. Na funkční hydroizolaci stačí jedna 2mm vrstva. Na tuto zaschlou vrstvu hydroizolace, lze nanášet druhou lepící vrstvu až po 24 hodinách, až hydroizolační vrstva řádně zaschne. Po 24 hodinách z kbelíku vyndejte množství lepidla a rozetřete zubovou stranou hladítka. Velikost zubů by neměla být větší než 8x8 mm, nejlépe však 4x4 mm. Pokládku dřevěné podlahy je nutno zahájit v průběhu otevřeného času aplikovaného lepidla, tj. do 30 minut. Je nutné, aby parkety, vlysy a jiné skládané dílce, měli ve spodní části rozšířenou drážku, aby při srážení jednotlivých dílců měl přebytek lepidla kam redukovat. U lepení dlažby a obkladů lze použít zubovou stěrku 8x8 mm. Pro lepení PVC krytin doporučujeme zubovou stěrku A1.

Je potřeba zamezit jakémukoliv pohybu nevytvrzených částí podlah před vytvrzením. Podlaha je pochůzná po 24 hodinách (v závislosti na savosti nášlapné vrstvy podlah, tloušťce naneseného lepidla, přístupu vzduchu během vytvrzování a rozměru podlahových dílců), plně zatížitelná po 48 hodinách.

Lepení obvodových podlahových lišt lze lepit pomocí lepidla Mamut Glue. Lištu stačí jen usadit a přitlačit.

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení:

Nejvyšší dovolená vlhkost cementového potěru nebo potěru na bázi síranu vápenatého v hmotnostních % v době pokládky nášlapné vrstvy

Nášlapná vrstva	Cementový potěr	Potěr na bázi síranu vápenatého
Kamenná nebo keramická dlažba	5,0 %	0,5 %
Lité podlahoviny na bázi cementu	5,0 %	Nelze provádět
Syntetické lité podlahoviny	4,0 %	0,5 %
Paropropustná textilie	5,0 %	1,0 %
PVC, linoleum, guma, korek	3,5 %	0,5 %
Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahoviny	2,5 %	0,5 %

V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementových potěrů snížen o 0,5%, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2%.

Čištění

Materiál: ihned technický benzín, po vytvrzení pouze mechanicky

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Aktualizace

Aktualizováno dne 26.10.2026

Vyhotoveno dne 21.05.2019

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.