

Nejdůležitější vlastnosti: vytvrzuje bez smršťování **c** bez vody a bez rozpouštědel EMICODE EC 1 Plus **c** velmi nízké emise **c** GISCODE RS 10 **c** bezrozpuštědlové lepidlo obsahující methoxysilan **c** velmi vysoká přilnavost, po parketách lze okamžitě chodit **c** velmi dlouhá doba expozice **c** vhodné pro podlahové vytápění

Definice výrobku	weberfloor 4832 je jednosložkové STP lepidlo na parkety, průmyslově vyráběné připravené k přímému použití, bez rozpouštědel.
Barva	Světle hnědá.
Oblast použití	weberfloor 4832 je jednosložkové STP lepidlo na pásové parkety, lamelové parkety, masivní dřevo, masivní podlahové desky a vícevrstvé parkety. Používá se k pokládání standardních parket od 16 mm, masivního dřeva (lamparkety s poměrem tloušťky k šířce <1:5), pásových parket, masivních podlahových desek s tloušťkou ≥ 15 mm s poměrem tloušťky k šířce max. 1:7 Pro vícevrstvé parkety. Pouze pro vnitřní použití.
Všeobecné požadavky pro podklad	Na standardizovaných, rovných površích, na savých i nesavých podkladech, beton, cementové samonivelační stěrce (např. weberfloor 4150 , weberfloor 4160 , weberfloor fiber), na tmelech a vyrovnávacích vrstvách.
Příprava podkladu	Podklad musí být stabilní, suchý, bez trhlin, bez vrstev snižujících přilnavost a vhodný k lepení. Podklad je nutné předem srovnat pomocí weberbat opravná hmota (vyspravení výtlučků), včetně srovnání pomocí nivelační hmoty řady weberfloor tak, aby byla dosažena rovinnost podkladu dle normy. Povrch musí být zkontrolován v souladu s aktuálně platnými normami.
Zpracování	Lepidlo je nutno před použitím promísit a následně je pomoci vhodné ozubené špachtle rovnoměrně nanést na podklad. Rovnoměrně nanášejte pomoci vhodné zubové stěrky, zároveň zamezte vzniku hnízd lepidla. Pro nanášení lepidla se používá zubová stěrka např. B3 / B6 / B11 / B15 v závislosti na typu parket a povaze podkladu. Doba zpracovatelnosti je cca 60 minut. V době pokládky položte parkety na lepicí vrstvu a rovnoměrně přitlačte, abyste dosáhli úplného spojení. Zejména u dlouhých parketových prvků musí být lepené parketové prvky po celou dobu tuhnutí zatíženy. Po dostatečném vytvrzení lepidla je možné provést další práce na parketách nebo dřevěných podlahách. Ihned po použití je třeba nástroje očistit.
Spotřeba	Cca 800–1 200 g/m² (podle typu parket, podkladu a zubové stěrky).
Balení	Kbelík 16 kg.
Použití	Interiér.
Technická data	Doba použitelnosticca 60 minut Okamžitě pochůzný Plně zatížitelný (konečná pevnost) po přibližně 24–48 hodinách Broušení po cca 24–48 hodinách Teplotní odolnost (skladování) 5 °C–30 °C Teplota zpracování (vzduch v místnosti) nejméně 18 °C Teplota zpracování (podklad) nejméně 15 °C Pastovitá konzistence
Obecná informace	Relativní vlhkost během zpracování a schnutí: 40–65 %; max. 75 %. Před zpracováním upravte materiál a parkety na klima v místnosti (regulace teploty). Vlhkost dřeva a klima v místnosti musí být vhodné ke zpracování a vzájemně sladěné. Doba odvětrání, doba oteplení a doba tuhnutí závisí na teplotě (vzduch v místnosti a podkladu), relativní vlhkosti, nasákavosti podkladu, parket a množství lepidla. Je třeba dodržovat technické listy použitých parket a výrobků. Otevřené balení znovu těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte. Je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a technologie pro práci na parketách a příslušné národní normy.
Upozornění	Chraňte před slunečním zářením a před vysokými teplotami. Znečištění lepidlem, pokud je čerstvé, odstraňte vhodným čisticím hadříkem. Vyvarujte se lepení parket ve spárách (lepení hran), protože nelze vyloučit interakce s produkty povrchové úpravy. Na parkety bez spojení perem a drážkou používejte pouze výrobky na povrchovou úpravu na bázi PU. Při použití disperzního základního nátěru musí být stěrková hmota silná alespoň 3 mm, aby se vyloučily interakce.

Upozornění	V případě pochybností, zejména u exotických dřevin, je vhodné před zpracováním provést zkoušky přilnavosti.
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.
Skladování	12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.