

Nejdůležitější vlastnosti: samolepící, odnímatelné • vysoce hospodárné • snadné nanášení válečkem EMICODE EC 1
• velmi nízké emise • GISCODE D1 • bez rozpouštědel • vysoká vydatnost • snadná aplikace válečkem • vysoce lepkavý
• vhodné pro zátěž kolečkovou židli podle DIN EN 12 529 • vhodné pro podlahové vytápění

Definice výrobku	weberfloor 4870 (fixace) je průmyslově vyráběný disperzní fixační tmel, bez použití rozpouštědel.
Barva	Světle béžová.
Oblast použití	weberfloor 4870 (fixace) se používá k protiskluzové fixaci odnímatelných, rozměrově stabilních koberecových dílců s bitumenovým PVC / CV nebo PUR rubem a schválenými podlahovými krytinami z PVC. Používejte uvnitř.
Všeobecné požadavky pro podklad	Na standardizovaných, rovných površích, na savých i nesavých podkladech, beton, cementové samonivelační stěrce (např. weberfloor 4150 , weberfloor 4160 , weberfloor fiber), na tmelech a vyrovnávacích vrstvách. Na savé a nesavé podklady, které odpovídají normám.
Příprava podkladu	Podklad musí být stabilní, suchý, bez trhlin, bez vrstev snižujících přilnavost a vhodný k lepení. Před nanesením lepidla doporučujeme plochu vyspravit materiálem weberbat opravnou hmotou včetně srovnání podkladu nivelačními hmotami řady weberfloor . Podklad musí být zkontrolován v souladu s aktuálně platnými normami.
Zpracování	Před použitím je dobré lepidlo mírně promíchat. Lepidlo (fixace) nanášíte rovnoměrně na podklad pomocí válečku z mikrovlákna. Lepidlo (fixace) by mělo být po celé ploše podkladu naneseno rovnoměrně. U vysoce savých podkladů je v případě potřeby nutné dvojité nanášení. Zamezte pronikání lepidla do spár, především u konstrukce suché podlahy (OSB, sádrovláknité desky a podobně...). Doba absorpce u savých podkladů přibližně 1 hodina. U nesavých podkladů může být doba delší. Možná pokládka podlahových krytin až na zcela zaschlé lepidlo weberfloor 4870 . Při brzkém položení krytiny do stále vlhké fixace není zaručena následná lepivost při opakující se fixaci krytiny. Pokud je weberfloor 4870 správně aplikován na podklad, lze kryty zvednout a znovu vložit. Při obnovení a opětovném vložení musí být zabráněno znečištění fixace krytinami. Aplikace s válečkem z mikrovláken o výšce vlasu 11 mm. Nástroje mohou být čišťeny vodou, dokud disperzní lepidlo ještě zcela neztvrdlo.
Spotřeba	Cca 100–150 g/m ² (v závislosti na podlahové krytině, podkladu a válečku z mikrovlákna o výšce vlasu 11 mm).
Balení	Kbelík 10 kg.
Použití	Interiér.
Technická data	Doba odvětrání zcela zaschla Doba zpracování 60 minut Otevřená doba nedefinujeme Pochůzný okamžitě Plně zatížitelný po cca 1 hodině (konečná pevnost) Teplotní odolnost (skladování) 5 °C–30 °C Teplota zpracování (vzduch v místnosti) nejméně 18 °C Teplota zpracování (podklad) nejméně 15 °C Konzistence nízké viskozity
Obecná informace	Relativní vlhkost během zpracování a sušení: 40–65 %; max. 75 %. Před zpracováním přizpůsobte materiál a podlahovou krytinu klimatu místnosti, krytiny musí být volné. Doba odvětrání, doba otevření a doba tuhnutí závisí na teplotě (vzduch v místnosti a podklad), relativní vlhkosti, nasákavosti podkladu, podlahové krytiny a množství lepidla. Materiál je citlivý na mráz. Je nutné dodržovat technické listy výrobku pro použité krytiny a výrobky. Otevřené balení znovu těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte. Je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a technologie pro podlahové krytiny a příslušné národní normy.
Upozornění	Chraňte před slunečním zářením a vysokými teplotami. Na novou podlahu nepokládejte těžké předměty ani jimi nepohybujte dokud lepidlo zcela nevytvdne.
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.
Skladování	Pokud je materiál skladován na suchém místě mezi 5 °C–30 °C, může být skladován v původním obalu po dobu nejméně 15 měsíců.