

Nejdůležitější vlastnosti: EMICODE EC 1 PLUS • velmi nízké emise • GISCODE DI • bez rozpouštědel • velmi snadná aplikace • pro širokou škálu podkladů • vyztužené vlákny • krátká doba odvětrání • vhodné pro podlahové vytápění • vhodné pro zátěž kolečkovou židli podle DIN EN 12529

Definice výrobku	weberfloor 4890 univerzální disperzní lepidlo průmyslově vyráběné, připravené k přímému použití bez rozpouštědel.
Barva	Bílá.
Oblast použití	weberfloor 4890 je univerzální disperzní lepidlo k lepení textilních potahů (všiváné zboží se syntetickým dvojitém podkladem nebo fleecovým podkladem, tkaný materiál, jehlová plst, kuličková příze), PVC krytiny homogenní / heterogenní v délkách, PVC designové krytiny (LVT = Luxory Vinyl Tiles), CV krytiny, linoleové desky a dlaždice, elastomerové podlahové krytiny s broušeným hřbetem v deskách a panelech do rozměru 1 x 1 m a tloušťky ≤ 4 mm. Používejte uvnitř.
Všeobecné požadavky pro podklad	Na standardizovaných, rovných površích, na savých i nesavých podkladech, beton, cementové samonivelační stěrce (např. weberfloor 4150 , weberfloor 4160 , weberfloor fiber), na tmelech a vyrovnávacích vrstvách. Na savé a nesavé podklady, které odpovídají normám.
Příprava podkladu	Podklad musí být stabilní, suchý, bez trhlin, bez vrstev snižujících přilnavost a vhodný k lepení. Před nanesením lepidla doporučujeme plochu vyspravit materiálem weberbat opravnou hmotou včetně srovnání podkladu nivelačními hmotami řady weberfloor . Podklad musí být zkontrolován v souladu s aktuálně platnými normami.
Zpracování	Lepidlo musí být před použitím dobře promícháno a poté rovnoměrně naneseno vhodným zubovým hladítkem. Je třeba se vyvarovat vzduchových kapes v lepidle. Nanášejte pouze tolik lepidla, kolik stihnete zpracovat. Pokrytí linolea: použijte zubovou stěrku (TKB), např. B1. Doba odvětrání cca 10–15 minut. Elastomerové podlahové krytiny a PVC designové krytiny (LVT): použijte zubovou stěrku (TKB), např. A2. Doba odvětrání cca 10–15 minut. PVC a CV krytiny: použijte zubovou stěrku (TKB) např. A2 nebo pro CV krytiny a velmi rovný povrch, např. A1. Doba zpracování cca 30 minut. Textilní potahy: např. jehlová plst, kuličková příze, tkanina. Použijte zubovou stěrku (TKB), např. B1 / B2. Doba zpracování cca 30 minut. Po dostatečné době odvětrání nebo v době pokládky položte podlahovou krytinu do lepicí vrstvy a rovnoměrně ji přitlačte tak, aby došlo k úplnému spojení. Podlaha by měla být ihned po pokládce dvakrát převálcována těžkým válcem, aby se vyhladily hrbolky lepidla, tento proces je třeba v případě potřeby opakovat. Podlahové krytiny lze svařovat / injektovat až po dosažení dostatečné přilnavosti. Nářadí lze čistit vodou, dokud lepidlo zcela neztvrdlo.
Spotřeba	Cca 250–450 g / m ² (v závislosti na podlahové krytině, podkladu a zubové stěrce).
Balení	Kbelík 13 kg.
Použití	Interiér.
Technická data	Doba odvětrání přibližně 10–30 minut Otevřená doba cca 30 minut Pochozí okamžitě Plná nosnost (konečná pevnost) přibližně po 48–72 hodinách Svařovací / spojovací švy přibližně po 48–72 hodinách Teplotní odolnost (skladování) 5 °C–30 °C Teplota zpracování (vzduch v místnosti) minimálně 18 °C Teplota zpracování (podklad) minimálně 15 °C Konzistence střední viskozita
Obecná informace	Relativní vlhkost během zpracování a zrání: 40–65 %; max. 75 %. Před zpracováním přizpůsobte materiál a podlahovou krytinu klimatu místnosti, krytiny musí být odležené. Doba odvětrání, doba otevření a doba tuhnutí závisí na teplotě (vzduch v místnosti a podklad), relativní vlhkosti, nasákavosti podkladu, podlahové krytiny a množství lepidla. Materiál je citlivý na mráz. Je třeba dodržovat technické listy použitých výrobků finálních krytin. Otevřené balení znovu těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte. Je třeba dodržovat obecně uznávaná obchodní pravidla a technologie pro podlahové krytiny a příslušné národní normy.

Upozornění

Chraňte před slunečním zářením a před vysokými teplotami. Na novou podlahu nepokládejte těžké předměty ani jimi nepohybujte dokud lepidlo zcela nevytverdne. Relativní vlhkost během pokládky linoleových krytin musí být 40–65 %. Teplota podkladu během zpracování a sušení elastomerových podlahových krytin musí být minimálně 18 °C.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušenosti z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Skladování

Pokud je materiál skladován na suchém místě mezi 5 °C–30 °C, může být skladován v původním obalu po dobu nejméně 15 měsíců.